



ClimaGrün

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 151040

Dränelement CG-D 150

für intensive Dachbegrünung sowie Geh- und Fahrbelägen, gewichtsreduzierend mit hohem Wasserableitvermögen und hoher Druckfestigkeit



Technische Daten

Material	Recycling Polyolefin aus PP (Polypropylen) – PE (Polyethylen)
Nennstärke	ca. 150 mm
Gewicht	ca. 9,0 kg/m ²
Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619-2)	ca. 800 kN/m ² bei 5 % Stauchung
Wasserableitvermögen (DIN EN ISO 12958)	bei 1% Gefälle: ca. 6,07 l/m*s bei 2% Gefälle: ca. 8,63 l/m*s bei 3% Gefälle: ca. 10,30 l/m*s
Maße	Plattenabmessung: ca. 396 x 592 mm (0,234 m ²) Packmaß: ca. 0,80 x 1,20 x 2,20 m (L x B x H)
Lieferform	180 Platten auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 440 kg pro Palette
Lagerung	Liegend und UV-geschützt

SKZ

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Dränelement CG-D 150 für intensive Dachbegrünung sowie Geh- und Fahrbelägen, stark gewichtsreduzierend mit hohem Wasserableitvermögen und hoher Druckfestigkeit, mit folgenden Eigenschaften:

Material Recycling Polyolefin aus PP (Polypropylen) – PE (Polyethylen), Nennstärke ca. 150 mm, Gewicht ca. 9,0 kg/m², Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619-2), ca. 800 kN/m² bei 5 % Stauchung, Wasserableitvermögen (DIN EN ISO 12958) bei 3% Gefälle ca. 10,30 l/m*s, liefern und fachgerecht verlegen.