



ClimaGrün

Scheda tecnica

N. articolo: 502040

Sottosubstrato CG-US leggero

per strutture più alte, come substrato di riempimento sotto il substrato intensivo e del prato, con aggregati di elevata qualità e peso ridotto



Dati tecnici

Materiale (componenti principali)	Granulato di laterizio, lapillo, pomice, argilla espansa, ardesia espansa, compost vegetale La combinazione può variare a seconda della regione
Peso a secco	ca. 750 kg/m ³
Peso saturo d'acqua	ca. 1.300 kg/m ³
Capacità massima di ritenzione idrica	≥ 35 vol %
Permeabilità all'acqua	≥ 40 mm/min
Salinità	≤ 3,0 g/l
Valore del pH	6,0-8,5
Sostanze organiche	≤ 50 g/l
Fattore di compattazione	ca. 1,2
Nota sulle direttive	I substrati di ClimaGrün sono conformi alle rispettive condizioni delle linee guida regionali/nazionali (DE, A, I, CH). I dati tecnici possono pertanto variare in modo corrispondente.
Forma di consegna	In big bag, sfuso o in camion con silo
Quantità	A seconda dell'ambito d'ordine

Proposta per testo di capitolato

Sottosubstrato CG-US leggero di ClimaGrün, per strutture più alte, come substrato di riempimento sotto il substrato intensivo e del prato, con aggregati di elevata qualità e peso ridotto, consegna e installazione all'altezza dello strato naturalmente compattato di ____ cm.
Materiale (componenti principali) granulato di laterizio, lapillo, pomice, argilla espansa, ardesia espansa, compost vegetale, peso a secco ca. 750 kg/m³, peso saturo d'acqua ca. 1.300 kg/m³, capacità massima di ritenzione idrica ≥ 35 vol %, permeabilità all'acqua ≥ 40 mm/min, salinità ≤ 3,0 g/l, valore del pH 6,0-8,5, sostanze organiche ≤ 50 g/l. In generale il fattore di compattazione è ca. 1,2, con installazione pneumatica ca. 1,25.